



● DESCRIPCIÓN

Pintura mate lavable, formulada con pigmentos y aditivos de elevada calidad. Con conservante antimoho.

● PROPIEDADES

- Elevada resistencia al frote húmedo.
- Elevada blancura.
- Buena cubrición.
- Propiedades antisalpicado.
- Buena adherencia sobre materiales de construcción.

● APLICACIONES

Para decoración de interiores y exteriores, sobre diversos materiales de construcción: yesos, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc.....cuando se necesite buenas propiedades técnicas.

● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO	Liso y mate.
CUBRICIÓN	Buena.
BLANCURA	Elevada.
ADHERENCIA	Excelente.
RESISTENCIA AL FROTE HÚMEDO	Clase 2, UNE-EN 13.300.
FINURA	6,5 ± 1HG.(grados Hegman)(UNE-EN-ISO 1524).
VISCOSIDAD	125 ± 15 UK(Unidades Krebs) a 25 ± 10°C.(UNE 48.076).
DENSIDAD	1,50 ± 0,10 g/mL.(UNE-EN-ISO 2811-1).
RENDIMIENTO	8-12 m ² /L y mano.
SECADO	30-60 minutos.
REPINTADO	4-6 horas.
UTENSILIOS	limpieza con agua.
C.O.V.	Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/a): 30 g/L (2010). Contenido máximo en COV 30 g/L.

● PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- **Superficies nuevas sin pintar:**
Para los morteros de cemento y hormigón, esperar 4 semanas hasta total fraguado, limpiar las posibles eflorescencias y desencofrantes, eliminar el polvo y las partes sueltas, tapar las grietas etc. y aplicar Fijador Sellador Acrílico.
- **Superficies ya pintadas:**
Si las pinturas viejas están en mal estado o mal adheridas, se deben eliminar totalmente con chorro de agua a presión, dejar secar, y aplicar Fijador Sellador Acrílico. Si las pinturas están en buen estado y son brillantes, se deben matizar para abrir poro y comprobar la adherencia de la pintura.
- **Superficies con mohos y algas: (manchas negras y verdes).**
Eliminarlas frotando enérgicamente las manchas con cepillo, utilizando LIMPIADOR DE FACHADAS en su limpieza.

● HOMOLOGACIONES Y ENSAYOS

Reacción al fuego, norma EN 13501-1:2018, Clases europeas: A1.

● MODO DE EMPLEO

- Aplicar una mano de Fijador Sellador Acrílico y luego dos manos diluidas al 10% de Blatem IKON.
- Se aplica a brocha, rodillo o pistola, dilución aproximada: brocha 5-10%, rodillo: 5-10%, pistola 15-20%.

● RECOMENDACIONES

- Remover el contenido del envase hasta homogenizarlo perfectamente.
- No pintar con tiempo lluvioso, fuerte viento o temperaturas inferiores a 5°C.
- No pintar sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- No pintar con humedad relativa superior al 70%.
- No pintar sobre superficies que no estén al menos 3°C por encima de la temperatura de rocío.
- No lavar la superficie pintada hasta pasados 20 días.

● PRESENTACIÓN

En envases de 4L y 15 L.

● ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y 35°C. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses.

● INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Contiene conservantes para proteger las propiedades iniciales del artículo tratado: Diuron (CASS:330-54-1), Pyrethione zinc(CAS:13463-41-7), 2-Octil-2H-isotiazol-3-ona (CAS:26530-20-1).
- Contiene productos conservantes para controlar el deterioro microbiano: CMIT/MIT(CAS:55965-84-9), BIT (CAS:2634-33-5). Pueden provocar una reacción alérgica.
- Si se necesita consejo médico, tener el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Pinturas Blatem, S.L.
www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

