



## • DESCRIPCION

Pintura plástica mate, para interiores y exteriores, formulada para obtener una muy agradable aplicación y con un acabado excelente.

## • PROPIEDADES

Agradable aplicación.  
Buena blancura.  
Elevada cubrición.  
Muy buen grado de mate, acabado perfecto.  
Lavable.  
Contiene conservante antimoho.  
Bajo olor.

## • APLICACIONES

Para la decoración de interiores, pudiendo ser utilizada también en exteriores, en todos los soportes normales de construcción, ladrillo, fibrocemento, yeso, etc.

## • CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto:	liso y mate.
Cubrición:	muy buena.
Densidad:	1.54 ± 0.2 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1).
Rendimiento:	10 - 13 m <sup>2</sup> /L y mano. El rendimiento puede variar dependiendo del tipo de soporte y condiciones de aplicación.
Resistencia frote húmedo:	Clase 2 (UNE-EN 13.300).
Secado:	30-60 minutos.
Repintado:	4-6 horas.
Utensilios:	Limpieza con agua.
Valor límite de la UE para el producto (Cat A/a):	30g/L (2010). Contenido máximo en COV: 20g/L.

## • PREPARACION DE SUPERFICIES

- Superficies nuevas sin pintar:
  - Para los morteros de cemento y hormigón, esperar 4 semanas hasta total fraguado, limpiar las posibles eflorescencias y desencofrantes, eliminar el polvo y las partes sueltas, tapar las grietas etc, y aplicar Fijador Sellador Acrílico.
- Superficies ya pintadas:
  - Si las pinturas están en mal estado o mal adheridas, se deben de eliminar totalmente con chorro de agua a presión, dejar secar y aplicar Fijador Sellador Acrílico.
  - Si las pinturas están en buen estado y son brillantes, se deben de matizar para abrir poro y comprobar la adherencia de la pintura.
  - Superficies con mohos y algas: (manchas negras y verdes). Eliminar las manchas frotando enérgicamente con cepillo, utilizando LIMPIADOR DE FACHADAS en su limpieza.

## • MODO DE EMPLEO

Sobre las superficies debidamente preparadas, aplicar la pintura sin dilución.

Se aplica a brocha, rodillo o pistola airless. Dilución aproximada: brocha y rodillo 0%, pistola 5%.

Se recomienda aplicar dos capas de producto, respetando los tiempos de repintado y aplicando las capas a 90°.

## • RECOMENDACIONES

Remover el contenido del envase hasta homogenizarlo perfectamente.

No pintar con tiempo lluvioso, previsión de lluvia, fuerte viento o temperaturas inferiores a 8°C.

No pintar sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

No pintar con humedad relativa superior al 70%.

No pintar sobre superficies que no estén al menos 3°C por encima de la temperatura de rocío.

Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas.

No lavar la superficie pintada hasta pasados 21 días.

## • PRESENTACION

En envases de 4L y 15L.

## • ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y 35°C. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses.

## ● INFORMACION DE SEGURIDAD

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su liberación al medio ambiente.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla.
- Contiene: Mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no.247-500-7) y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no.220-239-6) (Mezcla de CMIT/MIT), 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona (BIT), Diurón (ISO), Piritionato cincico, 2-Octil-2H-isotiazol-3-ona (OIT). Puede provocar una reacción alérgica

Pinturas Blatem, S.L.  
[www.blatem.com](http://www.blatem.com)

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

