



## • DESCRIPCION

Imprimación incoloro al disolvente de excelente calidad, formulado especialmente a base de resinas acrílicas para la protección de obra vista (sin hidrofugar), resaltando el color natural sin amarilleamiento y para penetrar y fijar superficies con difícil adherencia.

## • PROPIEDADES

- Excelente adherencia, resistencia a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos tales como lluvia, radiación ultravioleta solar, gases de SO<sub>2</sub>, SO<sub>3</sub>, CO<sub>2</sub>, etc. así como buena dureza, permeabilidad, rendimiento y aplicación.
- Evita salitres, fija y endurece superficies porosas en mal estado.
- No amarillea.

## • APLICACIONES

- Por su máxima penetración, se usa en obra nueva así como para fijar los restos de pinturas (depués del cepillado) en fachadas con pinturas viejas, permitiendo un buen anclaje de la nueva pintura o revestimiento.
- Para embellecer y proteger contra los agentes agresivos del medio ambiente las superficies de ladrillo caravista, piedra natural, hormigon, etc. tanto en interiores como exteriores.

## • CARACTERISTICAS TECNICAS

<b>ACABADO</b>	Incoloro brillante.
<b>ADHERENCIA</b>	Excelente (en soportes sin hidrofugar).
<b>VISCOSIDAD</b>	15 ± 10" F-4 (copa Ford nº4) a 25° ± 8°C (ASTM D-1200).
<b>DENSIDAD</b>	0,90 ± 0,10 gr / cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
<b>SECADO</b>	1 hora ± 0,5 a 25°C.
<b>REPINTADO</b>	4-8 horas.
<b>RENDIMIENTO</b>	6-10 m <sup>2</sup> /lt, y mano (aplicado sin diluir).
<b>DUREZA</b>	Excelente.
<b>UTENSILIOS</b>	Limpieza con nuestro Disolvente Universal.
<b>COV: 2004/42/II A(h)(750/750)</b>	Máx.COVS 745 g/Lt.

## • PREPARACION DE SUPERFICIES

- La superficie natural vista ha de estar sin hidrofugar, limpia y seca no solo en superficie, sino en profundidad (sobre todo en ladrillos caravista).
- **Superficies nuevas sin pintar:**  
Para los morteros de cemento y hormigón, esperar 4 semanas hasta total fraguado, limpiar las posibles eflorescencias y desencofrantes, eliminar el polvo y las partes sueltas, tapar las grietas etc. y aplicar Fijador Sellador Acrílico.
- **Superficies ya pintadas:**  
Si las pinturas viejas están en mal estado o mal adheridas, se deben eliminar totalmente con chorro de agua a presión, dejar secar, y aplicar Fijador Sellador Acrílico. Si las pinturas están en buen estado y son brillantes, se deben matizar para abrir poro y comprobar la adherencia de la pintura.
- **Superficies con mohos y algas: (manchas negras y verdes).**  
Eliminarlas frotando enérgicamente las manchas con cepillo, utilizando LIMPIADOR DE FACHADAS en su limpieza.

## ● MODO DE EMPLEO

Normalmente, aplicar el producto tal cual sin diluir, a una o dos manos según necesidades de la aplicación o acabado. Para máxima penetración se puede diluir el producto hasta un 50% (dependiendo del método de aplicación) con Disolvente Clorocaucho o Disolvente Universal. Se aplica a brocha, rodillo o pistola.

## ● RECOMENDACIONES

No aplicar con tiempo lluvioso, a pleno sol o con humedad relativa superior al 80%.

## ● PRESENTACION

En envases 750, 4 y 15L

## ● ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: Más de 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C.)

## ● INFORMACION DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Leer la etiqueta antes del uso.
- Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto.
- Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Pinturas Blatem, S.L.  
[www.blatem.com](http://www.blatem.com)

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

