



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fichas Técnicas

BLATEM NORDIC WHITE CON CONSERVANTE ANTIMOHO

(avec conservateur antimoisissure)



DESCRIPTION

Peinture mate phase aqueuse de haute qualité pour intérieurs et extérieurs sauf façades. Formulée avec la technologie la plus avancée en copolymères acryliques-styrènes en émulsion, et avec pigments, charges et additifs de qualité maximale.

PROPRIETES

Excellent pouvoir couvrant, adhérence et blancheur, très bonnes propriétés d'application, rendement, résistance au frottement humide et anti-éclaboussure.

Possède un ton de blanc neutre.

APPLICATIONS

Pour la décoration intérieure et extérieure sur divers plâtres (plâtre projeté, plaques de plâtre laminé, perlite, perli-plâtre, etc), ciment, briques, fibrociment, etc...lorsque l'on a besoin d'un haut pouvoir couvrant et de très bonnes propriétés techniques en général.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : Blanc (Neutre) Aspect : lisse et mat.

Pouvoir couvrant : excellent.

Blancheur : excellente.

Adhérence : excellente.

Résistance au frottement humide : classe 3, UNE-EN 13.300.

Finesse : 6.5 +/- 1H.g. (degrés Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).

Viscosité : 110+/-15U.K. (unités Krebs) A 25°+/-10°C. (UNE 48-076).

Densité : 1,64 ± 0,10 G / CC.

Rendement: 8-11M 2/ LT, et par couche.

Séchage: 30 A 60 minutes.

Recouvrable: 4-6 heures.

Ustensiles: nettoyage à l'eau.

Conservation: 12 mois ou plus en emballage d'origine fermé.

Non inflammable.

C.O.V.: 2004/42/II (A/a) (75/30)MAX. COVS: 15 G/L.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas:eliminar las partes sueltas,tapar grietas etc.

Pintadas:con temple o cal,eliminarlo previamente.

Con pintura,eliminar las partes en mal estado.

MODO DE EMPLEO

Aplicar la pintura poco diluida , normalmente con una capa es suficiente , si fuese necesario por el color del soporte, aplicar una segunda mano.

Se aplica a brocha, rodillo o pistola, dilucion aproximada : brocha 10%, rodillo: 10% , pistola 20%.

Si la superficie presenta problemas especiales de adherencias fondear previamente con nuestro fijador acrilico o fijador al disolvente.

RECOMMANDATIONS

Ne pas peindre par temps de pluie ni à des températures inférieures à 5°C.

Brasser énergiquement le contenu des pots.

Ne pas laver la surface peinte avant 20 jours.

CONDITIONNEMENT

Disponible en 4 et 15 L

STOCKAGE

Temps de stockage: 12 mois ou plus en emballage d'origine bien fermé et à l'abri des intempéries (à couvert et à une température comprise entre 5°C et 35°C).

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Contient CMIT/MIT n°CAS 55965-84-9, BIT n°CAS 2634-33-5. DCOIT n°CAS 64359-81-5.

Peut provoquer une réaction allergique.

Fiche de sécurité disponible sur demande.

Maintenir hors de portée des enfants.

Lire l'étiquette avant utilisation.

FECHA..: 12/09/18

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.

Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.

Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.

L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les testes réalisés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique ssans préalable avis.