



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT ( Valencia ) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Fiches Techniques



### IMPRIMACIÓN PANDORA (PRIMAIRE PANDORA)



#### DESCRIPTION

Primaire mat en phase aqueuse d'excellent pouvoir couvrant à appliquer préalablement à nos peintures: Pandora ORO (OR) et PLATA (ARGENT).

#### PROPRIÉTÉS

Excellent pouvoir couvrant et adhérence, bonnes propriétés d'application, rendement et résistance au frottement humide.

#### APPLICATIONS

À appliquer préalablement à nos peintures Pandora ORO (OR) et PLATA (ARGENT) sur n'importe quel support traditionnel de construction.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect: Lisse et mat.  
 Couleurs: gris et jaune.  
 Résistance au frottement humide: bonne.  
 Adhérence: Excellente.  
 Finesse: 6,5 ± 1 HG.(Degrés Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).  
 Recouvrable: 4-8 heures.  
 Viscosité: 115 ± 15 U.K. (Unités Krebs) à 25° ± 10°C (UNE 48-076).  
 Densité: 1,40 - 1,62 (selon couleur) ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).  
 Pouvoir couvrant: Excellent.  
 Rendement: 8-12 m<sup>2</sup>/L et couche.  
 Séchage: 30 à 60 minutes.  
 Ustensiles: Nettoyage à l'eau.  
 Conservation: Plus d'un an en emballage d'origine fermé.  
 Non inflammable.  
 C.O.V.: 2004/42/II(A/a) (75/30) Max. COV: 15 g/L.

#### PRÉPARATION DES SURFACES

Surfaces neuves: Éliminer les particules libres, reboucher les éventuelles fissures, etc.  
 Surfaces déjà peintes:  
 - Avec pâtes à stucquer, crépi gouttelette ou chaux: éliminer préalablement.  
 - Avec peintures: éliminer les parties en mauvais état.

## MODE D'EMPLOI

---

Appliquer une première couche diluée avec 15-25 % d'eau potable et une seconde couche avec environ 5-15 %. Application à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Si la surface présente des problèmes d'adhérence, imprimer préalablement avec notre FIJADOR ACRÍLICO (Fixateur Acrylique) ou FIJADOR AL DISOLVENTE (Fixateur au solvant).

## RECOMMANDATIONS

---

Ne pas peindre par temps de pluie ni à des températures inférieures à 5°C.

Brasser le contenu du pot .

## CONDITIONNEMENT

---

Disponible en pots de 2,5L.

## STOCKAGE

---

Temps de stockage recommandé: plus d'un an dans son emballage d'origine bien fermé et à l'abri des intempéries (à couvert et à une température comprise entre 5 et 35°C).

## INFORMATION DE SÉCURITÉ

---

Il est indispensable de suivre les instructions de l'étiquette d'emballage.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité du produit.

---

FECHA..: 06/09/18

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.

Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.

Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.

L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les tests réalisés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans préalable avis.

---