



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fichas Técnicas

VELADURA AL AGUA SIENA 908



DESCRIPCION

Producto especial, tixotrópico, muy poco cubriente al agua.
Formulado en base a la última tecnología en alta decoración.

PROPIEDADES

Gran facilidad de aplicación, colorido, resistente a la lavabilidad y es muy fácil de repintar.

APLICACIONES

Para aplicar como acabado encima de nuestro Rustidecor y en general para alta decoración, ofreciendo un rico colorido y belleza de acabado, siendo lavable y repintable.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Siena 908.

Viscosidad: 130 +/- 15 U.K.(unidades Krebs) a 25 +/- 10°C al 5% (UNE 48.076).

Densidad: 1,10 +/- 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).

Finura: 6 +/- 1 H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).

Cubrición: Muy poco cubriente.

Rendimiento: 9-13 m²/lt y mano.

Secado: 30-60 minutos.

Repintado: 4-6 horas.

Utensilios: limpieza con agua.

Conservación: hasta un año en envase original cerrado.

No inflamable

PREPARACION DE SUPERFICIES

La aplicación de Rustidecor o de cualquier otro producto ha de estar limpia y seca antes de aplicar la Veladura al Agua.

MODO DE EMPLEO

La Veladura al Agua es muy fácil de aplicar a brocha, esponja, etc. no obstante, se obtiene una mejor uniformidad de acabado aplicándolo con esponja.

Se aplica sin diluir o muy ligeramente diluido.

RECOMENDACIONES

No aplicar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5°C. Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.

PRESENTACION

En envases de 750 ml y 2,5 litros.

Colores: Siena 908.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla .

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 23/01/12

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
