



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fiches Techniques



BLATEM-FLEX



DESCRIPTION DU PRODUIT

Enduit de polyuréthane mono-composant.

PROPRIÉTÉS

Séchage rapide.
 Excellente adhérence sur ciment, verre et métaux.
 Application facile.
 Grande élasticité.
 Bon recouvrement.
 Usage intérieur-extérieur. (Enduit à recouvrir en extérieur).
 Ne coule pas.

APPLICATIONS

Enduit flexible et d'élasticité permanente pour le collage et le remplissage de joints de dilatation, en façades, éléments préfabriqués, menuiserie, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur: Blanc.
 Aspect: Mat.
 Densité: $1,3 \pm 0,10$ gr/cc.
 Séchage au toucher: 30 minutes.
 Recouvrable:
 Minimum: 4 heures.
 Maximum: Pas de limitation.
 Données du produit à 25°C:
 Point d'inflammation: $\geq 21^\circ\text{C}$.
 Nombre de couches: 1-2.
Propriétés du matériel réticulé (24 heures, à 23°C et 55% H.R): Dureté Approx. 30 Shore A.
 Module d'élasticité 100%: Approx. 0,25-0,30 MPa.
 Résistance à la traction: $> 0,8$ MPa.
 Allongement à la rupture: 400%.
 Résistance à la température de service: -20 à $+ 80^\circ\text{C}$.
Résistance chimique: Eau, eau savonneuse, eau salée: Excellente.
 Acides et alcalins inorganiques dilués: Très bonne.
 Huiles et graisses minérales: Bonne.
 Pétrole, fuel, hydrocarbures: Moyenne.

Conservation: 9 mois en emballage d'origine fermé.

PREPARATION DES SURFACES

Dans tous les cas, les surfaces ou joints doivent être secs, en bon état, propres et exempts de particules nonadhérées.

MODE D'EMPLOI

Enduit sous forme de cartouches, percer l'embout et visser l'embout en plastique, à couper en biseau à 45°C.

Utiliser un pistolet manuel ou pneumatique, évitant l'occlusion d'air, en conservant en permanence une profondeur convenable et une même inclinaison .

Rendement:

L'estimation du rendement par cartouche de BLATEM-FLEX se calcule de manière approximative avec la formule suivante:

$L = V/A.P$ L= Longueur d'étanchéité, en mètres, obtenus par la cartouche de BLATEM-FLEX.

V= Volume de la cartouche de BLATEM-FLEX.

A= Largeur du joint en millimètres.

P= Profondeur du joint en millimètres.

Température supérieure à 10°C et humidité inférieure à 80%.

Solvant de nettoyage: Solvant de nettoyage L ou 330 (Disolvante Limpieza L ou 330).

CONDITIONNEMENT

Cartouches de 310 ml.

Boîtes de 25 unités.

Couleur: Blanc.

STOCKAGE

Temps de stockage: 9 mois dans son emballage d'origine bien fermé et à l'abri des intempéries (à couvert et à une température entre 5 et 35°C).

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Il est indispensable de suivre les instructions indiquées sur l'étiquette de l'emballage.

BLATEM-FLEX contient des isocyanates, par conséquent, la zone de travail doit être bien ventilée, en évitant le contact du produit avec les yeux et les muqueuses au risque de causer des irritations. En cas d'irritations, laver abondamment avec de l'eau propre la zone affectée et consulter un médecin si nécessaire.

Tenir hors de portée des enfants.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité du produit.

FECHA.: 12/07/16

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.

Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.

Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.

L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les testes réalisés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans préalable avis.