



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fiches Techniques



MAR.LISO BASE -SISTEMA TINTOMETRICO CON CONS. ANTIMOHO

(système mise à la teinte) avec agents anti-moisissures



DESCRIPTION

Revêtement lisse à l'eau, mat, de bonne qualité pour extérieurs, formulée avec la technologie la plus avancée en copolymères styrènes acryliques et acryliques purs avec pigments et charges de résistance maximum aux intempéries. Avec agents anti-moisissures (sur la peinture).



PROPRIÉTÉS

Excellente adhérence, résistance à la saponification et à l'encrassement, imperméabilité à l'eau de pluie, respirabilité de la surface et résistance aux intempéries ainsi que bon pouvoir couvrant, rendement et application. Ses contrôles rigoureux permettent de reproduire fidèlement les couleurs réalisées en machines à teinter.

APPLICATIONS

Pour la décoration et protection de façades et extérieurs en général, sur ciment, brique, fibrociment, etc. Lorsque l'on souhaite offrir une bonne peinture-revêtement avec de bonnes propriétés techniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect: lisse.
 Adhérence: excellente.
 Encrassement au fil du temps: minimum.
 Finesse: 5 + 1 H.G. (degrés Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
 Viscosité: 115 + 15 U.K. (Unités Krebs) à 25 + 10°C (UNE 48-076).
 Densité: 1,55 + 0,15 gr/cc selon couleur (UNE-EN-ISO 2811-1).
 Pouvoir couvrant: bon.
 Rendement: 8-11 m²/L et couche.
 Séchage: 30 - 60 minutes.
 Recouvrable: 4 - 6 heures.
 Couleurs: Bases ML1, ML2, ML3. Couleurs définies dans le Système de Mise à la Teinte.
 Ustensiles: nettoyage à l'eau.
 Conservation: plus d'un an dans son emballage d'origine fermé.
 Non inflammable.
 C.O.V. (blanc et couleurs): 2004/42/II (A/c)(75/40). Max: COV: 38 g/L.

PRÉPARATION DES SURFACES

Surfaces neuves non peintes:
 Éliminer les taches et la poussière, les particules libres, reboucher les fissures, etc.
 Surfaces déjà peintes:
 À la détrempe ou chaux, éliminer préalablement à fond. Avec de la peinture, éliminer les parties en mauvais état ou de

mauvaise qualité.

MODE D'EMPLOI

Appliquer une première couche diluée avec 20-30% d'eau potable et une seconde couche avec 10% approximativement.

Application à la brosse, rouleau ou pistolet.

Si la surface présente des problèmes d'adhérence, appliquer préalablement notre primaire Fijador Acrílico (Fixateur Acrylique) ou Fijador al Disolvente (Fixateur au Solvant).

RECOMMANDATIONS

Ne pas peindre par temps de pluie ni à des températures inférieures à 5°C.

Remuer le contenu du pot.

Note: il est important de tenir compte des différentes fabrications de la même couleur en raison de la complexité de la formulation pouvant donner lieu à de légères différences entre couleurs, auquel cas, il est conseillé de les mélanger avant utilisation,

PRÉSENTATION

ML1 (base 1 blanche): disponible en 750ml, 4L, 8L et 15L.

ML2 (base intermédiaire), ML3 (base transparente): disponible en 4L et 15L.

STOCKAGE

Temps de stockage: plus d'un an dans son emballage d'origine bien fermé et à l'abri des intempéries (à couvert et à une température comprise entre 5 et 35°C).

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Il est indispensable de suivre les instructions de l'étiquette d'emballage.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité du produit.

FECHA..: 10/09/18

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.

Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.

Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.

L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les testes réalisés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans préalable avis.
