



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com



Fiches Techniques

TORVAL RAYADO MORT. ACRILC.AL SILOXANO(BL Y CL)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Revêtement pierreux griffé (RPE) d'excellente qualité pour extérieurs et intérieurs, formulé spécialement pour offrir une finition griffée, de grands effets décoratifs.

Les composants de sa formulation (Acrylique 100 %, siloxane, pigments et charges) sont de résistance maximum aux intempéries.

Granulométrie griffée 1,5 mm.

PROPRIÉTÉS

Excellent effet griffé, résistance à la saponification et à l'encrassement, transpiration de la surface et résistance aux intempéries, dureté élevée et résistance à l'abra chocs, coups, rayures et propriétés hydrofuges.

APPLICATIONS

Pour la décoration et protection de façades, murs mitoyens, cages d'escaliers, etc. lorsque l'on souhaite une finition griffée, de grand effet décoratif et haute résistance aux intempéries.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect: griffé-pierreux.
Blancheur: blanc naturel.
Adhérence: bonne.
Encrassement au fil du temps: minimum.
Viscosité: 125 ± 15 U.K. (Unités Krebs) à 25 ± 10°C et 15% d'eau (UNE 48-076).
Pouvoir couvrant: bon.
Rendement: 4 kg/m².
Séchage: 2 heures.
Densité: 1,73 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).
Ustensiles: nettoyage avec de l'eau.
Couleur: blanc et couleurs du nuancier.
Non inflammable.
C.O.V.: 2004/42/II (A/c) (75/40) Max. COVS: 39 G/L.

PRÉPARATION DES SURFACES (SUPPORTS)

Nouvelles surfaces: Éliminer les taches et la poussière, les particules libres, reboucher les fissures, etc.
Surfaces déjà peintes: À la détrempe ou à la chaux, éliminer préalablement &agra Avec de la peinture, éliminer les parties en mauvais état ou de mauvaise qualité.

MODE D'EMPLOI

Appliquer comme sous couche une première couche de Mar Liso en blanc ou en couleur dilué avec 15-20 % d'eau pour préparer le support. 4 heures après, appliquer Torval Rayado (Torval Griffé) prêt à l'emploi ou très légèrement dilué avec une taloche en acier; ensuite l'effet griffé s'obtient avec une taloche en plastique.
Si la surface présente des problèmes d'adhérence, appliquer préalablement notre primaire Blatemprimer (Fijador Sellador Acrílico-Fixateur Scellant Acrylique) en blanc ou en couleur ou Fijador al Disolvente (Fixateur au Solvant).

RECOMMANDATIONS

Ne pas peindre par temps de pluie ni à des températures inférieures à 5°C.
Remuer le contenu du seau.

CONDITIONNEMENT

Disponible en 25 kg.

Couleurs: Blanc et couleurs selon nuancier.

STOCKAGE

Temps de stockage: plus d'un an dans son emballage d'origine bien fermé et à l'abri des intempéries (à couvert et à une température entre 5 et 35°C).

INFORMATION DE SÉCURITÉ

En cas d'application au pistolet, l'utilisation d'un masque approprié est recommandée.

Tenir le produit hors de portée des enfants.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau propre.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité du produit.

FECHA.: 21/09/16

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.

Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.

Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.

L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les testes réalisés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans préalable avis.
