

TORVAL MORT.ACRIL.G-0.5 AL SILOXANO(BL Y COL)CON CONV.ANTIMO

DESCRIPCION



Mortero acrílico-mineral de excelente calidad para la impermeabilización y decoración de fachadas. Formulado con la más avanzada tecnología en copolímeros 100% acrílicos puros y aditivos al Siloxano.

Con conservante antimoho (sobre la pintura).
Acabado granulado fino (0,5 mm).

PROPIEDADES

- Impermeable al agua lluvia.
- Transpirable al vapor de agua.
- Resistente a la alcalinidad del soporte.
- Larga duración en exteriores.
- Buena adherencia.
- Buena flexibilidad, no cuartea en capa gruesa.
- Proyectable por los equipos de aplicación más habituales.

APLICACIONES

Para la protección e impermeabilización de fachadas ofreciendo un acabado tipo mortero monocapa con extraordinaria calidad y propiedades hidrófugas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza : Dispersiones acrílicas puras.

Aspecto: Mate textura rugosa.

Densidad: 1,78 +/-0,10 gr/cc (UNE-ENE-ISO 2811-1).

Viscosidad: 125 +/- 15 u.k. (unidades Krebs) a 25 +/- 10°C y 15% de agua (UNE 48-076).

Rendimiento: 1 Kg/m² aprox.(dependiendo del soporte y del relieve que se quiera obtener).

Secado al tacto: 1-2 horas.

Repintado: 24 horas.

Diluyente : Agua.

Color: blanco y colores de la carta.

No inflamable.

C.O.V.: 2004/42/II (A/c)(75/40) Max. COVS: 20 G/L.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Superficies nuevas sin pintar: Para los morteros cemento y hormigón esperar 4 semanas hasta total fraguado, limpiar las posibles eflorescencia y desencofrantes, eliminar el polvo y las partes sueltas, tapar las grietas, etc..y aplicar Blatemprimer (Fijador sellador acrílico) en blanco o en color.**Superficies ya pintadas :** Si las pinturas viejas están en mal estado o mal adheridas,se deben eliminar totalmente con chorro de agua a presión, dejar secar y aplicar Blatemprimer (Fijador sellador acrílico) en blanco o en color. Si las pinturas están en buen estado y son brillantes, se se debe matizar para abrir poro y comprobar la adherencia del mortero acrílico.

Superficies con mohos y algas (manchas negras y verdes): Eliminarlas frotando enérgicamente las manchas con cepillo, utilizando agua fuerte rebajada con agua en su limpieza.

MODO DE EMPLEO

Normalmente no se diluye, en caso necesario diluir con un máximo del 5% de agua potable.
Se aplica a pistola de goteo o llana siempre sobre superficies correctamente preparadas.

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5°C.
o fuerte viento.
No aplicar el producto sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
Remover el contenido del envase, hasta su perfecta homogeneización.
Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperatura.

PRESENTACION

En envases de : 25 kg.
Colores: Blanco y colores según muestrario.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35 °C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla.
Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA...: 10/03/16

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
