



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fiches Techniques



TOTAL CLEAN - BASE POUR SYSTÈME DE MISE À LA TEINTE



DESCRIPTION

Peinture mate en phase aqueuse pour intérieurs, d'excellente lavabilité. Formulée avec la technologie la plus avancée en copolymères styrène-acryliques, avec pigments et charges de qualité maximale. Avec agents anti-moisissures pour protéger le film de peinture.

PROPRIÉTÉS

Excellente lavabilité, rendement élevé, pouvoir couvrant, blancheur. Facile application et séchage rapide. Résistante à une grande variété de taches (vin, coca-cola, jus, café, etc) et avec effet anti-moisissures (sur le film) pour utilisation en intérieurs. Ses contrôles rigoureux permettent de reproduire fidèlement les couleurs réalisées avec notre système de mise à la teinte.

APPLICATIONS

Spécialement conçue pour peindre les surfaces d'intérieurs, sur tout type de maçonnerie dûment préparées (plâtre, brique, ciment, fibrociment, etc) avec de très bonnes propriétés techniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition: Mate.
 Pouvoir couvrant: Bon.
 Maintien du blanc: Non jaunissant.
 Finesse: $6,5 \pm 1$ HG (UNE-EN-ISO 1524).
 Viscosité: 110 ± 15 UK (Unités Krebs) à $25^\circ \pm 10^\circ\text{C}$ (UNE 48-076).
 Résistance au frottement humide: Classe 1 (UNE-EN 13.300).
 Densité: $1,36 - 1,33 \pm 0,15$ gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1), en fonction de la couleur.
 Séchage: 30-60 minutes.
 Recouvrable: 6-8 heures.
 Rendement: 10-13 m²/L et couche.
 Bases: TC1 et TC3.
 Couleurs: Définies dans le Système de Mise à la Teinte.
 Ustensiles: Nettoyage avec de l'eau.
 Conservation: plus d'un an dans son emballage d'origine fermé.
 Non inflammable.
 C.O.V.: 2004/42/II (A/a) (75/30) Max. COV: 29 G/L.

PRÉPARATION DES SURFACES

Les surfaces doivent être durcies, sèches, propres et sans fissures.
 Neuves: en plâtre, appliquer préalablement une couche de Fixateur Acrylique (Fijador Acrílico).

Peintes: si la peinture est en bon état, laver, poncer légèrement et appliquer directement TOTAL CLEAN. Si la peinture est en mauvais état, éliminer complètement la peinture, enduire les défauts et procéder comme pour surfaces neuves.

Si elles sont peintes à la détrempe ou chaux, éliminer préalablement.

MODE D'EMPLOI

Sur surfaces dûment préparées, appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

La dilution avec de l'eau est: 10% à la brosse ou au rouleau et 20 % environ au pistolet.

Appliquer deux couches de peinture (normalement).

RECOMMANDATIONS

La peinture appliquée atteint ses prestations maximales de dureté et facilité de nettoyage 3 semaines après application.

Ne pas peindre par temps pluvieux ou à des températures inférieures à 5°C ni avec une humidité relative supérieure à 80%.

Remuer le contenu du bidon.

Laver les ustensiles avec de l'eau immédiatement après usage.

CONDITIONNEMENT

Disponible en 4L.

Bases: TC1 et TC3.

STOCKAGE

Temps de stockage: plus d'un an dans son emballage d'origine bien fermé et à l'abri des intempéries (à couvert et à température entre 5°C et 35°C).

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Contient CMIT/MIT n°CAS 55965-84-9, BIT n°CAS 2634-33-5. DCOIT n°CAS 64359-81-5.

Peut provoquer une réaction allergique.

Fiche de sécurité disponible sur demande.

Maintenir hors de portée des enfants.

Lire l'étiquette avant utilisation.

FECHA..: 04/09/18

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.

Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.

Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.

L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les testes réalisés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans préalable avis.
