



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fiches Techniques



PISCINAS AL CLOROCAUCHO(PISCINES AU CAOUTCHOUC CHLORÉ)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture en phase solvant de bonne qualité, formulée spécialement à base de résines de caoutchouc chloré pures pour la peinture de piscines neuves ou déjà peintes avec une peinture à base de caoutchouc chloré.

PROPRIÉTÉS

Excellente adhérence, résistance aux alcalis, aux agents atmosphériques et aux produits chimiques utilisés normalement pour l'entretien de l'eau des piscines; bon pouvoir couvrant, rendement, application, séchage et propriétés anti-algues sur le feuil de la peinture.

APPLICATIONS

Pour la décoration et protection de piscines neuves ou déjà peintes avec une peinture à base de caoutchouc chloré, lorsque l'on souhaite appliquer du caoutchouc chloré dans la piscine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleurs: Blanco (Blanc) et Azul Intenso (Bleu Intense).

Finition: Lisse et mate.

Tendu: Bon.

Adhérence: Excellent.

Brossabilité: Bonne.

Séchage: 25 ± 15 minutes 25 + 8°C.

Recouvrable: 5 heures minimum.

Viscosité: 90 ± 15 U.K. (Unités Krebs) à 25 ± 10°C (UNE 48.076).

Densité: 1,56 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 et 2).

Finesse: 7,5 ± 1 H.G. (degrés Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).

Rendement: 7-11 m²/L et couche; 5-7 m²/kg et couche.

Durété: Excellente.

Conservation: Plus d'un an en emballage d'origine bien fermé.

Ustensiles: Nettoyage avec Disolvente Clorocaucho (solvant caoutchouc chloré piscines) ou Disolvente Universal (solvant universel).

PRÉPARATION DES SURFACES

Surfaces neuves: Éliminer la poussière, écaillage, etc. Les surfaces doivent toujours être complètement sèches avant de peindre.

Surfaces déjà peintes: avec cette peinture ou autre de caoutchouc chloré, éliminer les parties en mauvais état, nettoyer et laisser sécher la surface.

Si la peinture ancienne est une peinture en phase aqueuse, appliquer par dessus notre peinture acrylique à l'eau pour piscines.

MODE D'EMPLOI

Appliquer une première couche diluée avec 15-20% de Disolvante Clorocaucho (solvant caoutchouc chloré) et une seconde couche avec 5% environ. Appliquer à la brosse, rouleau ou pistolet, en évitant les supports chauds ou en plein soleil pour garantir la correcte application.

RECOMMANDATIONS

Remuer le contenu jusqu'à l'homogénéisation du produit. Pour diluer le produit, utiliser uniquement notre Disolvante Clorocaucho (solvant caoutchouc chloré piscines).

Après avoir peint la piscine, attendre 3-4 jours minimum avant mise en eau.

CONDITIONNEMENT

Disponible en 5 kg et 20 kg.

Couleur: Blanco (Blanc) et Azul (Bleu).

STOCKAGE

Temps de stockage: Un an dans son emballage d'origine bien fermé et à l'abri des intempéries (à couvert et à une température comprise entre 5 et 35°C).

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Il est indispensable de suivre les instructions indiquées sur l'étiquette de l'emballage.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité du produit.

FECHA..: 07/07/16

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.

Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.

Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.

L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les testes réalisés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans préalable avis.
