




Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT ( Valencia ) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Fichas Techniques

### OXISTOP PAVONADO



#### DESCRIPCION

Pintura metálica antioxidante para la protección y decoración de las superficies de hierro en exteriores e interiores, a los que confiere un aspecto forjado fino (pavonado).

#### PROPIEDADES

Excelente elasticidad, adherencia, facilidad de aplicación y resistencia a la intemperie sin cuarteo, así como muy buenas propiedades anticorrosivas y aspecto metálico.

#### APLICACIONES

Sobre cualquier superficie de hierro en exteriores e interiores, especialmente en farolas, verjas, puertas, barandas, puentes, postes eléctricos, etc.

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Metálico.

Colores: Gris Acero 210, Negro Fundición 211, Rojo Óxido 215 y Verde Bronce 213.

Adherencia: Excelente.

Brochabilidad: Buena.

Secado:  $3,5 \pm 1,5$  h a  $25 \pm 8$  °C.

Repintado: 24 horas.

Viscosidad:  $105 \pm 20$  U.K (unidades Krebs) a  $25 \pm 10$ °C (UNE 48.076).

Densidad:  $1,65 \pm 0,15$  g / cc. (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).

Rendimiento :  $8-12$  m<sup>2</sup>/Lt y mano.

Punto de inflamación:  $43 \pm 5$ °C Setaflash, copa cerrada.

Estabilidad en envase: Más de un año en envase original cerrado.

Utensilios: Limpieza con Disolvente Esmaltes, Disolvente Limpieza o Disolvente Universal.

COV: 2004/42/II A(i)(600/500). Máx.COVS 400 g/Lt.

#### PREPARACION DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: Desengrasar y aplicar 2 manos de Oxi-Stop Pavonado.

Superficies ya pintadas: Si la pintura esta en buen estado, lavar, lijar la superficie y aplicar Oxi-Stop Pavonado.

Si la pintura está en mal estado, eliminarla por completo, cepillar las partes oxidadas y proceder como en superficies nuevas  
Superficies planas: (paneles, puertas, etc) recomendamos la aplicación a pistola para obtener un acabado totalmente uniforme.

Si se desea mayor protección anticorrosiva aplicar previamente una imprimación antioxidante.

## MODO DE EMPLEO

---

Producto listo al uso, o diluir ligeramente con nuestro Disolvente para Esmaltes según el método de aplicación.

Dilución orientativa: Brocha o rodillo 0-5 %. Pistola (\*) 5-10 %.

(\*) Pistola con boquilla de acero widia de 4mm.

## RECOMENDACIONES

---

Después de usar, tapar el envase procurando dejar poca cámara de aire si se ha de tardar en utilizar de nuevo.

Remover el contenido hasta homogeneizar el producto.

## PRESENTACION

---

Disponible en tamaño 750 ml y 4 litros.

Colores: Negro Fundición 211, Gris Acero 210, Rojo Óxido 215 y Verde Bronce 213.

## ALMACENAJE

---

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

## INFORMACION DE SEGURIDAD

---

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 05/11/13

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.

Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.

Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.

L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les testes réalisés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique ssans préalable avis.