



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fiches Techniques

BARNILAC SATINADO BASE SISTEMA TINTOMETRICO



DESCRIPCION

Barniz laca con poliuretano de acabado satinado seda para interiores y para exteriores en superficies cubiertas.

PROPIEDADES

Excelente dureza, rendimiento y facilidad de aplicación. Presenta un acabado satinado de aspecto lacado de lujo, es lavable, incoloro, elástico y transparente, ofreciendo una gran resistencia a los roces, rayados, productos de limpieza, manchas de licor, etc.

Sus controles rigurosos permiten reproducir fielmente los colores realizados con máquina tintométrica.

APLICACIONES

Para el barnizado de todo tipo de superficies de madera en interiores y exteriores cubiertos, tales como muebles, puertas, armarios etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Satinado.

Nivelación: Excelente.

Adherencia: Buena.

Brochabilidad: Buena.

Secado: 2-4 horas.

Repintado: 18 - 24 horas.

Viscosidad: 120 ± 35" F-4 (Copa Ford nº4) a 25 ± 8°C (ASTM D-1200).

Densidad: 0,95 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).

Rendimiento: 13 - 16 m² / lt y mano.

Dureza: Excelente.

Resistencia al frote: Excelente.

Colores: Base D3. Colores definidos en el Sistema Tintométrico.

Estabilidad en envase: Más de un año en envase original cerrado.

Utensilios: Limpieza con Disolvente para Esmaltes, Disolvente Limpieza o Disolvente Universal.

COV: 2004/42/IIA(e)(500/400) Máx. COVS 399 g/Lt.

HOMOLOGACIONES Y ENSAYOS

Homologación: Reacción al fuego, norma UNE-EN 13501-1:07+A1:2010, clases europeas: B, S₂, d₀.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Madera nueva: Después de estar seca la madera, lijarla bien y eliminar el polvo.

Madera barnizada: Si el barniz está en buen estado, lijar suavemente y eliminar el polvo. Si el barniz está en mal estado, eliminarlo con quitapinturas y proceder como en una madera nueva.

MODO DE EMPLEO

Madera nueva en interiores: Aplicar una mano de nuestro Aquafond (tapaporos) o de nuestro Poliuretano Fondo JV (tapaporos poliuretano) para sellar la madera.

Después aplicar dos manos de Barnilac. Producto listo al uso.

Madera nueva en exteriores no expuesta al sol ni a la lluvia: Aplicar una mano de nuestro Poliuretano Fondo JV (tapaporos poliuretano) para sellar la madera. Después aplicar dos manos de Barnilac como en madera para interiores.

Madera barnizada en buen estado: Una vez lijada y limpia, aplicar dos manos de Barnilac como en los casos anteriores.

Madera barnizada en mal estado: Una vez decapada y limpia proceder como en madera nueva.

Aplicar el producto en capas delgadas y respetando los tiempos de repintado.

RECOMENDACIONES

No aplicar sobre superficies recalentadas.

Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.

Después de usar, tapar el envase procurando dejar poca cámara de aire, si se ha de tardar mucho tiempo en utilizar de nuevo.

PRESENTACION

Disponibile en tamaño 750 ml y 4 litros.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA.: 28/06/17

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.

Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.

Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.

L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les testes réalisés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans préalable avis.