



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fiches Techniques

BASE BLATEMRAPID A-500



DESCRIPCION

Esmalte alcídico modificado de acabado satinado.

PROPIEDADES

Secado rápido.
Excelente dureza.
Excelente nivelación.
Buena adherencia sobre imprimaciones sintéticas y shop-primers epoxi y vinílicos.

APLICACIONES

Acabados alcídicos de secado rápido, aptos para el acabado de estructuras metálicas y elementos industriales.
Base para la fabricación de colores en el Sistema Tintométrico Industrial.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Blanco e incoloro.
Aspecto: Satinado.
Densidad: $1,3 \pm 0,1$ gr/cc según color (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Sólidos en volumen: 45 ± 3 % según color.
Secado (tacto): 30-40 minutos.
Repintado:
Mínimo: 4 horas.
Máximo: Sin limitación.
Datos para producto a 25°C.
Punto de inflamación: 28°C.
Espesor recomendado:
Húmedo: 60-80 micras.
Seco: 30-40 micras.
Rendimiento: 10-12 m²/Kg (40 micras).
Nº de capas: 1-2.
Estabilidad en el envase (lugar fresco y seco; 15-30°C, RH-60%): 1 año en envase original cerrado.
COVS: Cumple R.D.117/2003.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Imprimaciones sintéticas, shop-primer epoxi y vinílicos.

Acero desengrasado y limpio.

MODO DE EMPLEO

Pistola con aire: 25-30"CF4 (boquilla 1,5-2 m/m, 3-4 atms).

Pistola airless: Tal cual (boquilla 0,018", 120 atms).

Condiciones aplicación: Temperatura mínima 10°C y humedad máxima 80%.

Diluyente: Disolvente Imprimaciones o Universal.

Disolvente limpieza: Disolvente Limpieza L ó 330.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido de los envases, hasta homogeneizar el producto; no almacenar envases abiertos o empezados.

Consultar la hojas de seguridad para conocer los datos toxicológicos.

PRESENTACION

En envases de 20 Kg, 5 Kg y 1 Kg.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: Más de 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA.: 25/05/17

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.

Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.

Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.

L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les testes réalisés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique ssans préalable avis.
