



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fiches Techniques

BLATEPOX WD ANTIPOLVO

(PRIMAIRE ÉPOXY PHASE AQUEUSE ANTI-POUSSIÈRE)



DESCRIPTION

Primaire-scellant époxy transparent bi-composant en phase aqueuse.

PROPRIÉTÉS

Excellente pénétration.
Bonne dureté.
Bonne résistance à l'abrasion.
Fin de vie du mélange visible.

APPLICATIONS

Scellement de sols en béton.
Primaire sur béton avant application de notre peinture époxy en phase aqueuse, Blatepox WD/3.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur: Transparent.
Aspect: Brillant.
Densité: 1,10 + 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 et 2).
Solides en volume: 40 + 2%.
Séchage (toucher): 4 heures.
Recouvrable:
Minimum: 4 heures.
Maximum: 3 jours.
Non inflammable.
Épaisseur recommandée:
Humide: 60-120 microns.
Sec: 25-50 microns.
Rendement: 9-10 m²/kg et couche.
Données du produit mélangé à 25°C.
Nombre de couches: 1-2.
Proportion du mélange:
Poids: 1:1.
Volume: 1:1.
Durcisseur: Catalizador Blatepox WD Antipolvo (anti-poussière).
Vie du mélange: 60 minutes.
Conservation: lieu frais et sec; 15-30°C, HR-60%: 1 an en emballage d'origine fermé.
COV: 2004/42/II A(j)(140/140) Max. COV 70 g/L.

PRÉPARATION DES SURFACES

Prise complète du béton. Les surfaces doivent être propres, exemptes d'huiles, graisses ou particules mal adhérentes. Le nettoyage doit se faire par des moyens mécaniques tels que grenailage ou fraisage pour obtenir la rugosité nécessaire et le pore ouvert afin de garantir l'adhérence.

MODE D'EMPLOI

Pistolet à air: Tel quel, (buse 2m/m, 3-4 atms).

Brosse / Rouleau: Tel quel.

Conditions d'application:

Température: $\geq 12^{\circ}\text{C}$ / humidité: $\leq 80\%$.

Diluant: Eau.

Diluant de nettoyage: Eau.

RECOMMANDATIONS

Remuer le contenu des pots et ensuite le mélange des deux composants, jusqu'à homogénéisation du produit; ne pas stocker les pots ouverts ou entamés.

Consulter la fiche de sécurité pour connaître les données toxicologiques.

CONDITIONNEMENT

Disponible en 8 (4+4) Kg.

Couleurs: Incolore.

STOCKAGE

Temps de stockage: 12 mois dans son emballage d'origine bien fermé et à l'abri des intempéries (à couvert et à une température comprise entre 5 et 35°C).

INFORMATION DE SÉCURITÉ

En cas d'application au pistolet, l'utilisation d'un masque approprié est recommandée.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau propre.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité du produit.

FECHA..: 10/09/18

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.

Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.

Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.

L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les testes réalisés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans préalable avis.