

BLATEM-ART (FIXATEUR DE CHAUX)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture acrylique mate, formulée avec des copolymères acryliques et additifs siloxanes et hydrofuges pour applications sur fonds problématiques comme la chaux, tant en façades et extérieurs en général comme en intérieurs.

PROPRIÉTÉS

Excellente adhérence et résistance à la saponification, transpirable, imperméable à l'eau de pluie et résistante aux intempéries, bon pouvoir couvrant, rendement, blancheur et facilité d'application.

APPLICATIONS

Spécialement indiquée pour des surfaces peintes auparavant avec de la chaux en intérieurs, extérieurs en général et façades, lorsque l'on souhaite protéger et décorer avec une meilleure qualité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur: blanc.
Aspect: lisse et mat.
Adhérence: extraordinaire.
Blancheur: excellente.
Encrassement au fil du temps: minimum.
Finesse (UNE-EN-ISO 1524): 6 ± 1 H.G. (Degrés Hegman).
Viscosité (UNE 48.076): 110 ± 10 U.K. (Unités Krebs) à $25 \pm 10^\circ\text{C}$.
Densité (UNE-EN-ISO 2811-1): $1,60 \pm 0,10$ gr/cc.
Pouvoir couvrant: bon.
Rendement: 8-11 m²/L et couche.
Séchage: 30-60 minutes.
Recouvrable: 4-6 heures.
Ustensiles: nettoyage avec de l'eau.
Conservation: plus d'un an dans son emballage d'origine fermé.
Non inflammable.
C.O.V: 2004/42 II (A/h)(50/30) max. COVS: 10 g/L.

PREPARATION DES SURFACES

Éliminer la chaux ou les anciennes peintures mal adhérentes et appliquer de l'enduit sur les défauts du support.

MODE D'EMPLOI

Appliquer la première couche diluée avec 20-30% d'eau potable et la seconde couche diluée avec 10-15% en cas d'application à la brosse ou au rouleau et avec 10-25% en cas d'application au pistolet (aérogaphique, airless, airmix).

RECOMMANDATIONS

Ne pas peindre à des températures inférieures à 5°C.
Remuer le contenu du bidon jusqu'à la parfaite homogénéisation du produit.
Diluer la peinture avec de l'eau potable.

CONDITIONNEMENT

Disponible en bidons de 15 litres.
Couleurs: Blanc.

STOCKAGE

Temps de stockage: plus d'un an dans son emballage d'origine bien fermé et à l'abri des intempéries (à couvert et à une température entre 5 et 35°C).

INFORMATION DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'un masque est recommandée en cas d'application au pistolet.
Maintenir le produit hors de portée des enfants.
En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau propre.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche de sécurité du produit.

FECHA.: 12/07/16

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.

Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.

Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.

L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les tests réalisés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans préalable avis.
