BEYALA EXTRA LAVABLE

fiches techniques

Fecha: 05/05/2022

• DESCRIPTION

Peinture plastique mate, pour l'intérieur, formulée pour obtenir une très bonne lavabilité et une finition mate de qualité.

• PROPRIÉTÉS

- Application facile.
- Bonne blancheur.
- Hautement lavable.
- Contient un conservateur anti-moisissure.
- Faible odeur.
- Ne jaunit pas.
- Résiste à une grande variété de taches.
- Bon pouvoir couvrant.

• APPLICATIONS

Pour la décoration intérieure, sur tous les supports de construction standards, brique, fibrociment, plâtre, etc.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect :	lisse et semi-mat.
Densité :	1,34 +- 0,2 g/ml (UNE-EN-ISO 2811-1).
Rendement :	10 à 13 m^2/l et couche de peinture. Le rendement peut varier en fonction du type de support et des conditions d'application.
Séchage :	30 à 60 minutes.
Deuxième couche :	4 à 6 heures.
Ustensiles :	Nettoyage à l'eau.
Valeur limite de l'UE pour le produit (Cat. A/a) :	30 g/l (2010). Teneur maximale en COV : 15 g/l.

• PRÉPARATION DES SURFACES

- Surfaces neuves exemptes de peinture :

Pour les mortiers de ciment et le béton, attendre 4 semaines pour un durcissement total, nettoyer les éventuelles efflorescences et agents de démoulage, enlever la poussière et les pièces détachées, couvrir les fissures et autres et appliquer un scellant fixateur acrylique.

- Surfaces déjà peintes :

· Si les peintures sont en mauvais état ou n'adhèrent pas correctement, les enlever complètement à l'aide d'un jet d'eau à haute pression, laisser sécher et appliquer un scellant fixateur acrylique.

· Si les peintures sont en bon état et sont brillantes, elles doivent être nuancées pour ouvrir les pores et vérifier l'adhérence de la peinture.

- Surfaces avec des moisissures et des algues : (taches noires et vertes). Enlever les taches en frottant énergiquement avec une brosse, à l'aide de LIMPIADOR DE FACHADAS (NETTOYANT POUR FAÇADE) lors du nettoyage.

• MODE D'EMPLOI

Appliquer la peinture sans dilution sur les surfaces préparées.
Appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet Airless. Dilution approximative : pinceau ou rouleau : 0 %, pistolet : 5 %.
Il est recommandé d'appliquer deux couches de produit, en respectant les délais de recouvrement et en appliquant les couches à 90º.

• RECOMMANDATIONS

- Mélanger le contenu du pot jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogène.
- Ne pas peindre par des températures inférieures à 8 °C.
- Ne pas peindre avec une humidité relative supérieure à 70 %.
- Ne pas peindre sur des surfaces qui ne sont pas au moins 3 °C au-dessus de la température de rosée.
- Éviter d'exposer les pots à des températures élevées et basses.
- Ne pas laver la surface peinte pendant au moins 21 jours.

• CONDITIONNEMENT

En pots de 15 l.

• STOCKAGE

Conserver les pots d'origine, non ouverts, dans un endroit à l'abri des intempéries et à une température comprise entre 5 °C et 35 °C. Le temps de stockage du produit dans ces conditions ne doit pas dépasser 24 mois.

• INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- Contient des agents de conservation pour contrôler la détérioration microbienne :
- Contient : diuron (ISO), pyrithione de zinc.
- Contient : mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-ona (CE N° 247-500-7) et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (CE N° 220-239-6) (mélange CMIT/MIT), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (BIT), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT). Peut provoquer une réaction allergique.
- Garder le récipient ou l'étiquette à portée de main pour référence en cas de consultation médicale.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Éliminer le contenu/conteneur conformément à la réglementation applicable en matière d'élimination des déchets.
- Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité du produit..

Pinturas Blatem, S.L.
www.blatem.com

Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit. Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité. Il sera aussi de la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur. L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les tests réalisés par les services techniques de notre entreprise. Mais en tenant compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprisese réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans avis préalable.

AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-0082/1996
AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 GA-2012/0168
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM