



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT ( Valencia ) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Informação Técnica



### EFESO (GRASO) ESTUCO A LA CAL (BLANCO Y COLORES)(PDTE TRADUC



#### DESCRIÇÃO

Estuque mineral em pasta à base de cal gorda para acabamento liso em camada fina e de uso em interiores. Permite vários acabamentos decorativos, incluindo os semelhantes ao mármore.

#### PROPRIEDADES

Alta transpirabilidade, fácil aplicação, endurece com o tempo.  
Pode ser aplicado como acabamento no nosso Efeso (Marmo).

#### APLICAÇÕES

Para alta decoração (em interiores) sobre todo tipo de superfícies de construção devidamente preparadas em edifícios antigos e modernos, tais como palácios, museus, casas senhoriais, restaurantes, locais comerciais, discotecas, etc.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Natureza: mineral à base de cal.  
Aspecto: brilhante uma vez polido.  
Densidade: 1,52 + 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).  
Viscosidade: pasta tixotrópica.  
Rendimento: 1 m<sup>2</sup>/kg aprox.  
Secagem ao tacto: 20-30 minutos.  
Lixagem: 18-24 horas.  
Limpeza: com pano humedecido com água e detergente neutro.  
Polido: 5 minutos aprox.  
Utensílios: limpeza com água.  
Cores: branco e cores conforme carta de cores.  
Conservação: mais de um ano na sua embalagem original bem fechada.  
Não inflamável.  
COV: 2004/42/II (A/I)(300/200). Max. COVS: 0 G/L.

#### PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

- Superfícies novas sem pintar: eliminar as partes soltas e a poeira, tapar fendas, etc.
- Superfícies pintadas: com tempêra ou cal, eliminar previamente.  
Com tinta, eliminar as partes em mau estado.

Em superfícies limpas, secas e consistentes, aplicar o nosso primário Blatemprimer diluído 1:1 com água potável.

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

---

Em superfícies devidamente preparadas e passadas pelo menos 4 horas, aplicar com talocha de aço inoxidável Efeso (Graso) até conseguir a espessura e a cor uniformes.

Se for necessário lixar, esperar 18-24 horas.

Para efectuar o polido final, esperar 1-5 minutos após aplicação da última camada, fazê-lo com a mesma talocha utilizada para o acabamento.

## RECOMENDAÇÕES

---

Não aplicar com tempo chuvoso nem temperaturas inferiores a 5°C.

Mexer o conteúdo da embalagem.

Nota: com esta informação técnica procuramos somente de orientar e aconselhar segundo o nosso critério e dilatada experiência; não podemos ser responsáveis pelas consequências da utilização de estes produtos, as condições e circunstâncias da sua aplicação estando fora do nosso controle.

## EMBALAGEM

---

Embalagens de 5 e 15 kg.

## ARMAZENAMENTO

---

Tempo de armazenamento: mais de um ano na sua embalagem original bem fechada e protegida das intempéries (no interior e a uma temperatura entre 5 e 35°C).

## INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

---

É necessário seguir as instruções indicadas no rótulo da embalagem.

Para mais informação, consultar a ficha de segurança do produto.

FECHA..: 21/04/17

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa, a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.

---