



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT ( Valencia ) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Informação Técnica



# EFESO (GRASO) ESTUCO A LA CAL BASE-SISTEMA TINTOMETRICO



## DESCRIPCION

Estuco mineral en pasta de cal grasa, para acabado liso en capa fina y de uso en interiores .Permite múltiples acabados decorativos entre ellos los que se asemejan al mármol.

## PROPIEDADES

Elevada transpirabilidad, de fácil aplicación y es petrificable con el tiempo. se puede aplicar de acabado sobre nuestro efeso (marmo).

Sus controles rigurosos, permiten reproducir fielmente los colores realizados con Máquinas Tintométricas.

## APLICACIONES

Para la alta decoración (en interiores ) sobre todo tipo de superficies de construcción debidamente preparadas en edificios antiguos y edificios modernos; tales como palacios, museos, casas señoriales, restaurantes, locales comerciales, discotecas, etc.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza: mineral de cal.

Aspecto: brillante una vez pulido.

Densidad: 1,52 +/- 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).

Viscosidad: pasta tixotrópica.

Rendimiento: 1 m<sup>2</sup>/kg aprox.

Secado al tacto: 20-30 minutos.

Lijado: 18-24 horas.

Limpieza: con paño humedecido en agua y detergente neutro.

Pulido: 5 minutos aprox.

Utensilios: limpieza con agua.

Colores : Base ECG.Colores definidos en el Sistema Tintométrico.

Conservación: Más de un año en su envase original cerrado.

No inflamable.

C.O.V.: 2004/42/II (A/I)(300/200)Max.COVS= 10 G/L.

## PREPARACION DE SUPERFICIES

- Nuevas: eliminar las partes sueltas y el polvo, tapar grietas, etc.

- Pintadas: con temple o cal, eliminarlo previamente.  
con pintura, eliminar las partes en mal estado.

Sobre las superficies limpias, secas y consistentes, aplicar nuestro Blatemprimer diluido 1:1 con agua potable.

## MODO DE EMPLEO

---

Sobre el fondo así preparado y transcurridas al menos 4 horas, aplicamos con llana de acero inoxidable efeso (graso) hasta obtener el espesor y el color uniformes.

Si es necesario lijar esperar 18-24 horas.

Para efectuar el pulido final esperamos 1-5 minutos después de aplicada la última capa, realizándolo con la misma llana utilizada para el acabado.

## RECOMENDACIONES

---

No aplicar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5°C.

Remover el contenido del envase .

Nota: con esta información técnica sólo tratamos de orientar y asesorar según nuestro criterio y dilatada experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos, al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

## PRESENTACION

---

En envases de 5 y 15 kg.

## ALMACENAJE

---

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura 5 y 35°C).

## INFORMACION DE SEGURIDAD

---

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA...: 25/03/14

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa , a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente,tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.