



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Informação Técnica



ANGORA CON CONSERVANTE ANTIMOHO BASE-SISTEMA TINTOMETRICO-



DESCRIPCION

Pintura plástica mate de excelente calidad para interiores y exteriores, excepto fachadas, formulada con la más avanzada tecnología en copolímeros especiales en emulsión con pigmentos y cargas de máxima calidad y aditivos antimoho, para la película de pintura.

PROPIEDADES

Excelente lavabilidad, grado de mate, cubrición, adherencia, así como buenas propiedades de aplicación, rendimiento y efecto antimoho sobre la película.

Sus controles rigurosos, permiten reproducir fielmente los colores realizados con máquinas tintométricas.

APLICACIONES

Para decoración de interiores y exteriores, excepto fachadas, sobre yeso, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc. cuando se quiera ofrecer un buen acabado sobre superficies lisas y no tener fácilmente mohos, sobre la película de pintura.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: Liso y mate profundo.

Resistencia al frote en Húmedo: Clase 2 (UNE-EN 13.300).

Adherencia: Excelente.

Finura: $6,5 \pm 1$ HG (Grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).

Repintado: 4-6 horas.

Viscosidad: 110 ± 15 U.K.(Unidades Krebs)a $25 \pm 10^\circ\text{C}$ (UNE 48.076).

Densidad: $1,52 \pm 0,18$ gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).

Cubrición: Excelente.

Rendimiento: 9-12 m²/ L, y mano.

Secado: 30 a 60 minutos.

Colores: Base: AG1.

Colores definidos en el Sistema Tintométrico.

Utensilios: Limpieza con agua.

Estabilidad en envase: Más de un año en su envase original cerrado.

No inflamable C.O.V.: 2004/42/II (A/a) (75/30) Max. COVS= 10 G/L.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: Eliminar las partes sueltas, si hay mohos eliminarlos, tapar grietas, etc.

Pintadas: - Con temple o cal, eliminar previamente.

- Con pintura, eliminar las partes en mal estado.
En relación a como quede el soporte (pared), podemos evaluar la calidad del acabado.

MODO DE EMPLEO

Aplicar una primera mano rebajada con un 15-25% de agua potable y una segunda mano con un 5-15% aproximadamente.
Se aplica a brocha, rodillo o pistola.
Brocha y rodillo rebajar 5-15%; pistola 15-30%.
Si la superficie presenta problemas de adherencia, fondear previamente con nuestro Fijador Acrílico o Fijador al Disolvente.

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5°C.
Remover el contenido del envase.
No lavar la superficie pintada hasta pasados 20 días.

PRESENTACION

En envases de : 4 L y 15 L.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 25/03/14

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.
Como a aplicação será executada pelo cliente e fuge a possibilidade de controle da empresa , a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.
