



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Informação Técnica



SEDA CON CONSEVANTE ANTIMOHO- BASE TINTOMETRICA



DESCRIPCION

Pintura plástica semimate de excelente calidad para interiores y exteriores, formulada con la más avanzada tecnología en copolímeros especiales modificados en emulsión y con pigmentos y cargas de máxima calidad.

Con efecto antimoho (sobre la pintura).

PROPIEDADES

Excelente lavabilidad y propiedades de aplicación con muy buen poder cubriente, rendimiento y adherencia. Sus controles rigurosos, permiten reproducir los colores realizados con Máquinas tintométricas.

APLICACIONES

Para decoración de interiores y exteriores sobre yeso, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc. Cuando se desee ofrecer un acabado de alta decoración de cascara de huevo semimate.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: Liso y semimate.

Resistencia al frote en Húmedo: Clase 2, (UNE-EN 13.300).

Adherencia: Buena.

Finura : 6± 1 H.G.(GRADOS HEGMAN) (UNE-EN-ISO 1524).

Viscosidad: 115±10 U.K.(UNIDADES KREBS)a 25°C±10°C (UNE 48.076).

Densidad: 1,40 ± 0,15 GR/CC (UNE-EN-ISO 2811-1).

Cubrición : Excelente.

Rendimiento: 9-13 m²/ L y mano.

Secado: 30-60 minutos.

Repintado: 4-6 horas.

Colores: Bases SE1,SE2 y SE3.

Colores definidos en el Sistema Tintometrico.

Utensilios: Limpieza con agua.

Conservación: Más de un año en su envase original cerrado.

No inflamable.

C.O.V.: 2004/42/II (A/a)(75/30)Max. COVS = 20 G/L.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: Eliminar el polvo, las partes sueltas, tapar grietas, etc.

Pintadas: - Con temple o cal , eliminarlo previamente.

- Con pintura, eliminar las partes sueltas en mal estado o baja calidad.

MODO DE EMPLEO

Se aplica una primera mano rebajada con un 15-25 % de agua potable y una segunda mano con un 5-10% .Se aplica a brocha , rodillo o pistola.

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5°C .Remover el contenido del envase.No lavar la superficie pintada hasta pasados 20 días.

Si la superficie presenta problemas de adherencia, fondear previamente con nuestro FIJADOR ACRILICO o FIJADOR AL DISOLVENTE.

PRESENTACION

En envases de ; 750 ML, 4 L y 12 l.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 10/03/16

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa , a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente,tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.
