



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Informação Técnica



### METALIZADO ANTIOXIDANTE



#### DESCRIÇÃO

Esmalte sintético brilhante de aspeto prata, para exteriores e interiores, à base de resinas alquídicas modificadas.

#### PROPRIEDADES

Antioxidante, secagem rápida e bom brilho, dureza, poder de cobertura, rendimento, bem como fácil aplicação e grande resistência à fricção, etc.

#### APLICAÇÕES

Fundamentalmente sobre suportes metálicos como acabamento, por exemplo depósitos, estruturas metálicas, etc. Também pode aplicar-se como acabamento sobre madeira.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamento: brilhante.

Secagem:  $45 \pm 15$  minutos a  $25 \pm 8$  °C.

Repintura: 24 horas.

Viscosidade:  $60 \pm 20$ " F-4 (copa Ford n.º 4) a  $25 \pm 8$  °C (ASTM D-1200).

Densidade:  $0,98 \pm 0,10$  g/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 e 2).

Rendimento: 9 - 12 m<sup>2</sup>/l à mão.

Dureza: Excelente.

COV: 2004/42/II A(i)(600/500). Máx. COVS 499 g/l.

#### PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

Ferro:

Desoxidar e desengordurar a superfície, aplicar um primário com Minio Antioxidante ou com Blatprimer Antioxidante.

Passadas 24 horas, aplicar Metalizado Antioxidante.

Madeira:

Aplicar Selante Sintético, lixar, limpar as poeiras e aplicar Metalizado Antioxidante.

#### MODO DE UTILIZAÇÃO

Diluir ligeiramente com o nosso Solvente Universal adaptando a viscosidade ao equipamento de aplicação. Trincha 5-10%, pistola 10-20%.

Aplica-se com trincha ou pistola.

## RECOMENDAÇÕES

---

Remover o conteúdo até à homogeneização do produto.

Após a utilização, tapar a embalagem, procurando deixar pouca câmara de ar, caso espere demorar muito até à próxima utilização.

## APRESENTAÇÃO

---

Em embalagens de 750 ml e 4 l.

## ARMAZENAMENTO

---

Tempo de armazenamento: superior a um ano na embalagem original bem fechada e protegida das intempéries (no interior e a temperaturas entre 5 e 35 °C).

## INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

---

É imprescindível seguir as instruções indicadas no rótulo da embalagem.

Para obter mais informações, consultar a ficha de segurança do produto.

---

### FECHA.: 19/10/16

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa, a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.

---