



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

# Informação Técnica



## BLATPRIMER ANTIOXIDANTE



### DESCRIPCION

Imprimaciones anticorrosivas sintéticas de gran rapidez de secado para uso en superficies de hierro.

### PROPIEDADES

Secado muy rápido, buen poder anticorrosivo y facilidad de aplicación, así como elevado rendimiento y cobertura.

### APLICACIONES

Para la protección frente a la oxidación de toda clase de superficies de hierro, verjas, ventanas, puertas, estructuras, etc... tanto en taller como en obra.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Gama y color: Sintéticas antioxidantes, gris 451, roja 452, blanca 463.  
Efectividad anticorrosiva: Buena (en ambientes urbanos e industriales moderados).  
Adherencia: Buena.  
Secado tacto: 15 ± 7 minutos a 25 ± 8°C.  
Repintado: 2-4 horas.  
Viscosidad: 160 ± 30" F-4 (copa Ford nº 4) a 25 ± 8°C (ASTM D-1200).  
Densidad: 1,44 ± 0,15 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).  
Finura: 6,5± 1 H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).  
Rendimiento: 5-7 m<sup>2</sup>/kg y mano.  
Estabilidad en envase: Más de un año en envase original cerrado.  
Utensilios: Limpieza con Disolvente de Limpieza o Disolvente Universal.  
COV: 2004/42/II A(i)(600/500) Máx.COVS 450 g/Lt.

### PREPARACION DE SUPERFICIES

Limpiar y desengrasar bien la superficie, eliminar las pinturas mal adheridas y cepillar los puntos de óxido o las partes oxidadas, hasta obtener hierro brillante (st. 2).

### MODO DE EMPLEO

Rebajar con nuestro Disolvente Universal 5 - 15%.  
Se debe aplicar a pistola dejando uniforme el reparto. Sobre estas imprimaciones es necesario aplicar nuestro esmalte sintético de acabado tipo Blatemlux.

### RECOMENDACIONES

Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.  
Después de usar, tapar el envase, procurando dejar poca cámara de aire si se ha de tardar en utilizar de nuevo.

### PRESENTACION

En envases de 1, 5 y 20 Kg.  
Colores: Blanco 463, Gris 451 y Rojo 452.

### ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

### INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

---

FECHA...: 22/04/14

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa, a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomar as medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.

---