



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Informação Técnica



### BLATEMLUX BRILHANTE



#### DESCRIÇÃO

Esmalte sintético brilhante de extraordinária qualidade para interiores e exteriores, formulado com a tecnologia mais avançada para a obtenção da máxima performance.

#### PROPRIEDADES

Excelente brancura e resistência ao amarelecimento da cor branca, poder de cobertura, brilho, rendimento, pincelagem e nivelamento, bem como boa secagem e grande resistência aos impactos, fricção e produtos de limpeza.

#### APLICAÇÕES

Para a pintura de todo o tipo de superfícies de madeira, alvenaria e ferro devidamente preparadas em interiores e em exteriores. Pela sua excelente resistência em exteriores, recomendamos especialmente a sua utilização para a proteção do aço (como acabamento).

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamento: Branco brilhante e cores de acordo com o mostruário.

Nivelamento: Excelente.

Aderência: Excelente.

Pincelagem: Excelente.

Secagem:  $4 \pm 2$  h a  $25 \pm 8$  °C consoante cor.

Repintura: 18-24 horas.

Viscosidade:  $170 \pm 50$ " F-4 (copa Ford n.º 4) a  $25 \pm 8$  °C consoante cor (ASTM D-1200).

Densidade:  $1,20 \pm 0,30$  g/cc consoante cor (UNE-EN-ISO 2811-1 e 2).

Finura:  $7,5 \pm 1$  HG (graus Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).

Rendimento: 12-15 m<sup>2</sup>/l à mão.

Espessura da película: 65-85 micrones húmidos (aprox. 30-40 micrones secos).

Dureza: Boa.

Estabilidade na embalagem: Mais de um ano na embalagem original fechada.

Utensílios: Limpeza com Solvente para Esmaltes, Solvente de Limpeza ou Solvente Universal. COV: 2004/42/IIA (d) (400/300)

Máx. COVS 299 g/l.

#### HOMOLOGAÇÕES E ENSAIOS

Sistema Blatprimer Antioxidante + Blatemlux cumpre a norma UNE-EN-ISO 12944-6:1999 (Índice 01) "Proteção anticorrosiva de estruturas de aço por esquemas de pintura".

Categoria C3 médio; de acordo com o Anexo 3 do relatório n.º S13-00353 do AIMME.

## PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

---

b>Novas: - Ferro: Desoxidar e desengordurar a superfície, aplicar um primário com Mínio Antioxidante ou com Blatprimer Antioxidante.

Após 24 horas, proceder à pintura com Blatemlux.

- Ferro galvanizado, alumínio e zinco: Limpar e desengordurar a superfície, aplicar o Primário Multiuso, o Blatemprim Multiaderente à base de água, etc., e proceder à pintura com Blatemlux.

- Madeira: Aplicar Selante Sintético, lixar e limpar o pó; e proceder à pintura com Blatemlux.

Pintadas: - Se estiverem em bom estado, lixar suavemente e limpar com Solvente para Esmaltes antes de aplicar Blatemlux.

- Se estiverem em mau estado, eliminar a tinta, aplicar um primário e pintar com Blatemlux como se fossem novas.

## MODO DE UTILIZAÇÃO

---

Aplica-se com trincha, rolo ou pistola, produto pronto a utilizar, não aplicar sobre superfícies aquecidas pelos raios solares.

Aplicar sempre em camadas finas de acordo com as indicações nas características técnicas.

Aplicar a segunda demão respeitando os tempos de repintura.

## RECOMENDAÇÕES

---

Remover o conteúdo até à homogeneização do produto. Após a utilização, tap procurando deixar pouca câmara de ar, caso espere demorar muito até à próxima utilização.

## APRESENTAÇÃO

---

Em embalagens de 250 ml, 750 ml e 4 l.

Cores: Branco neve e cores de acordo com o mostruário.

## ARMAZENAMENTO

---

Tempo de armazenamento: 1 ano na embalagem original bem fechada e protegida das intempéries (no interior e a temperaturas entre 5 e 35 °C).

## INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

---

É imprescindível seguir as instruções indicadas no rótulo da embalagem.

Para obter mais informações, consultar a ficha de segurança do produto.

FECHA..: 18/10/16

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa, a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.