



Evolución Constante

Informação Técnica



Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

BASE ACRIBLATEM CAB METALIZADOS



DESCRIPCION

Base para metalizados.

PROPIEDADES

Gran adherencia.
No amarilleante.
Excelente comportamiento al exterior con barniz transparente.
Secado rápido.

APLICACIONES

Poliuretano para acabados metálicos o fondos bicapa en sistemas industriales sobre metales o plásticos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Transparente.
Aspecto: Salinado.
Densidad: 1 ± 0.1 gr/cc.
Sólidos en volumen: $18 \pm 2\%$.
Secado (tacto): 10 minutos.
Repintado:
Mínimo: 10 minutos.
Máximo: Sin limitación.
Punto de inflamación: $< 21^{\circ}\text{C}$.
Espesor recomendado:
Húmedo: 40-70 micras.
Seco: 10-20 micras.
Rendimiento: 12 m²/L (20 micras).
Proporción de mezcla: 5/1 en peso.
Catalizador: Catalizador Acriblatem CAB Metalizados.
Vida de la mezcla: 8 h a 25°C.
Estabilidad en el envase (lugar fresco y seco; 15-30°C, RH-60%): 1 año en envase original cerrado.

PREPARACION DE SUPERFICIES

- Imprimación epoxi o poliuretano.
- Plásticos: Limpieza y desengrasado, imprimación adecuada.

MODO DE EMPLEO

Pistola con aire: 10-20% Disolvente Poliuretano, 15-20°C F4 (boquilla 1-1,5 m/m, 3-4 atms).
Pistola airless: Tal cual (0,018", 120 atms).
Condiciones aplicación:
Temperatura: $\geq 10^{\circ}\text{C}$ / humedad $\leq 80\%$.

Diluyente: Disolvente Poliuretano.
Disolvente limpeza: Disolvente Limpeza L ó 330.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido de los envases y la mezcla de los dos componentes, hasta homogeneizar el producto; no almacenar envases abiertos o empezados.
Consultar la hojas de seguridad para conocer los datos toxicológicos.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: Más de 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA.: 26/07/16

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa, a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomar as medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.
