



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Informação Técnica



BLATEMRAPID A-900



DESCRIPCION

Esmalte alcídico modificado de acabado brillante o satinado.

PROPIEDADES

Secado rápido.
Excelente dureza.
Excelente nivelación.
Buena adherencia sobre imprimaciones sintéticas y shop-primers epoxi y vinílicos.

APLICACIONES

Acabados alcídicos de secado rápido, aptos para el acabado de estructuras metálicas y elementos industriales.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Blanco y carta RAL.
Aspecto: Brillo y satinado.
Densidad: $1,2 \pm 0,2$ gr/cc según color (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Sólidos en volumen: 50 ± 3 % según color.
Secado (tacto): 30-40 minutos Repintado:
Mínimo: 4 horas.
Máximo: Sin limitación.
Datos para producto a 25°C.
Punto de inflamación: 28°C.
Espesor recomendado:
Húmedo: 60-80 micras.
Seco: 30-40 micras.
Rendimiento: 9-11 m²/lt (40 micras).
Nº de capas: 1-2.
Estabilidad en el envase (lugar fresco y seco; 15-30°C, RH-60%): 1 año en envase original cerrado.
COVS: Cumple R.D.117/2003.

HOMOLOGACIONES Y ENSAYOS

Cumple norma UNE-EN-ISO 12944-6:1999 (Índice 01) "Protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores".
Categoría C3 bajo; según informe del AIMME nº S13-00353 Anexo 2.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Imprimaciones sintéticas, shop-primer epoxi y vinílicos.
Acero desengrasado y limpio.

MODO DE EMPLEO

Pistola con aire: 25-30"CF4 (boquilla 1,5-2 m/m, 3-4 atms).
Pistola airless: Tal cual (boquilla 0,018", 120 atms).
Condiciones aplicación:
temperatura $\geq 10^{\circ}\text{C}$ / humedad Diluyente: Disolvente Imprimaciones o Universal.
Disolvente limpieza: Disolvente Limpieza L ó 330.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido de los envases, hasta homogeneizar el producto; no almacenar envases abiertos o empezados.
Consultar la hoja de seguridad para conocer los datos toxicológicos.

PRESENTACION

En envases de 4 y 20 Lt.
Colores: Blanco y carta RAL.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA.: 14/06/17

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto. Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa , a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.
Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.
A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.
