



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Informação Técnica



BLATEPOX SUELOS PRIMER S/DTE



DESCRIPCION

Imprimación epoxi incolora con alto contenido en sólidos.

PROPIEDADES

Excelente penetración y cubrición.

APLICACIONES

Capa base para sistemas epoxy y poliuretano con y sin disolvente.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Incoloro.

Aspecto: Brillante.

Densidad: 1,05 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).

Sólidos en volumen: 90%.

Secado (tacto): 10-12 horas.

Repintado:

-Mínimo: 12 horas.

-Máximo: 24 horas.

Punto de inflamación: <=21°C.

Espesor recomendado:

Húmedo: 100-200 micras.

Seco: 90-180 micras.

Rendimiento: 9 m²/kg (100 micras).

Datos para producto mezclado a 25°C.

Nº de capas: 1.

Proporción de mezcla:

Peso: 2/1.

Catalizador: Catalizador Blatepox Suelos Primer S/Dte.

Vida mezcla: 45 minutos a 25°C.

Estabilidad en el envase (lugar fresco y seco; 15-30°C, RH-60%): 1 año en envase original cerrado.

COV: 2004/42/II A(j)(550/500) Máx.COVS 145 g/Lt.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Hormigón: La superficie debe estar exenta de polvo, grasas o suciedad, y con una rugosidad suficiente para asegurar la

adherencia del producto.

MODO DE EMPLEO

Pistola airless: Tal cual (0,013", 150 atms).

Brocha /rodillo: Aplicar tal cual.

Condiciones aplicación:

Temperatura $\geq 12^{\circ}\text{C}$ / humedad $\leq 80\%$.

Diluyente: Listo al uso.

Disolvente limpieza: Disolvente Limpieza L, Disolvente 330 o Disolvente Blatepox.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido de los envases y la mezcla de los dos componentes, hasta homogeneizar el producto; no almacenar envases abiertos o empezados.

Consultar la hojas de seguridad para conocer los datos toxicológicos.

PRESENTACION

En envases de 8 Kg + 4 Kg de catalizador.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA.: 22/06/17

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.

Como a aplicação será executada pelo cliente e fuge a possibilidade de controle da empresa, a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.
