



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Informação Técnica



### BLATEPOX PRIMER SUELOS



#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Imprimação-selador epoxi transparente de dois componentes base solvente para o selhado e/ou proteção de pavimentos de betão.

#### PROPRIEDADES

Excelente penetração, dureza, resistência à abrasão e aos produtos químicos comuns, assim como bom desempenho e aplicação.

#### APLICAÇÕES

Para o selhado de pavimentos de betão antes de aplicar o nosso produto Blatepox Suelos.

Para o selhado e proteção de pavimentos de betão quando se deseja manter a sua cor natural em interiores e estejam sujeitos à grandes resistências mecânicas e/ou químicas.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Transparente.

Aderência: Extraordinária.

Broxabilidade: Boa.

Dureza: Excelente.

Secagem: 2-4 horas a 25 + 8°C.

Repintado: Entre 12-24 horas.

Viscosidade: 15 + 7" F-4 (copa Ford nº4) a 25 + 8°C (ASTM D-1200).

Densidade: 0,96 + 0,10 gr/cc. (UNE-EN-ISO 2811-1 e 2).

Rendimento: 8 - 10 m²/kg para 40 micra.

Proporção de mistura: 3 partes em peso de Blatepox Primer Suelos/1 parte em peso de Catalisador Blatepox Primer AD.

Vida útil da mistura: máximo 8 horas.

Conservação: mais de um ano na sua embalagem original fechada.

Utensílios: limpeza com Disolvente Blatepox.

COV: 2004/42/II A(h)(750/750) Máx. COVS: 600 g/Lt.

#### PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

O betão deve estar completamente duro y seco.

O betão deve estar limpo e suficientemente poroso para permitir a ancoragem e portanto, deve-se eliminar os elementos estranhos tais como descofrantes, agentes de cura, etc., com jateamento de areia ou ácido clorídrico a 5-10 % seguido de um enxaguamento abundante e secagem da superfície.

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

---

Aplica-se com broxa, rolo ou pistola normalmente tal qual, sem diluir.  
Sempre aplicar o produto com temperaturas superiores a 12°C e evitando a humidade excessiva.

## RECOMENDAÇÕES

---

Deve-se misturar com o seu catalisador na proporção exata.  
Se for necessário, diluir o produto, somente utilizar o nosso Disolvente Blatepox.

## EMBALAGEM

---

Latas de 4 kg (3+1) e 20 kg (15+5).  
Cores: Transparente

## CONSERVAÇÃO

---

Tempo de armazenamento: Mais de um ano na sua embalagem original bem fechada e protegida do mau tempo (coberto e a uma temperatura entre 5 e 35°C).

## INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

---

É necessário seguir as instruções indicadas na etiqueta das embalagens.  
Para mais informação, ver a ficha de informações de segurança do produto.

---

### FECHA..: 20/10/16

Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.  
Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa, a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.

Será igualmente de responsabilidade do cliente, tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.

A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.

---