ficha técnica

BLATEPOX PRIMER WD

Fecha: 23/10/2023

• DESCRIPCIÓN

Imprimación epoxi de base acuosa.

• PROPIEDADES

- Excelente adherencia.
- Sin cromatos ni plomo.
- Buen poder anticorrosivo.
- Repintable con productos al disolvente y acuosos.

• APLICACIONES

Imprimación epoxi en base agua, formulada como capa base en sistema de pintado de alta calidad.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Rojo.
Aspecto:	Mate.
Densidad:	1,57 ± 0,1 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Sólidos en volumen:	45 ± 3 %.
Secado (tacto):	20 minutos a 25ºC.
Repintado:	Mínimo: 8 horas. Máximo: 15 días.
Espesor recomendado:	Seco: 20-40 micras. Húmedo: 50-100 micras.
Rendimiento:	10 m^2/kg (45 micras).
Nº de capas:	1-2.
Proporción de mezcla:	Peso: 100:10. Volumen: 66:10.
Catalizador:	Catalizador Blatepox Primer WD.
Vida mezcla:	2 horas. Datos para producto mezclado a 25ºC.

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Acero chorreado grado sa 2, para máxima resistencia anticorrosiva.
- Acero con limpieza manual grado st3, para una buena resistencia anticorrosiva.

• MODO DE EMPLEO

Pistola con aire:	30-40" CF4 (boquilla 1,5-2m/m, 3-4 atms).
Diluyente:	Agua.
Disolvente Limpieza:	Agua.
Pistola airless:	Tal cual (boquilla: 0,018", 120 atm).
Brocha/rodillo:	0-10% con agua.
Condiciones aplicación:	Temperatura >=12ºC / humedad <=80%.

• RECOMENDACIONES

- Remover el contenido de los envases hasta homogeneizar perfectamente el producto. Se debe mezclar con su catalizador en la relación exacta.
- No pintar con temperaturas inferiores a 10ºC.
- No pintar sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- No pintar con humedad relativa superior al 80%.
- No pintar sobre superficies que no estén al menos 3ºC por encima de la temperatura de rocío.
- No almacenar envases abiertos o empezados.
- Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas.

• PRESENTACIÓN

Envases de 11kg (10kg A + 1kg B)
Colores: Rojo.

• ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5ºC y 35ºC. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses.
No apilar más de tres filas de envases.

• INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Leer la etiqueta antes del uso.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Para más información consulte la ficha de datos de seguridad del producto

Pinturas Blatem, S.L.
www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.