ficha técnica

BLATHERM NEGRO 600ºC

Fecha: 17/03/2025

● DESCRIPCIÓN

Pintura anticalórica negra a base de resinas de silicona.

● PROPIEDADES

Elástica. No escama ni agrieta.
Buena adherencia sobre acero.
Resistente a la temperatura (600ºC).
Buena resistencia al exterior.

● APLICACIONES

Recubrimientos resistentes a la temperatura (600ºC). Estufas, chimeneas, tubos de escape de gases, carcasas de motores etc.

● CARACTERÍSTICAS

Color:	Negro.
Aspecto:	Mate.
Densidad:	1,2 ± 0,1 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Sólidos en volumen:	40 ± 2 %.
Secado tacto:	30 minutos.
Repintado:	Mínimo: 2 horas. Máximo: Sin limitación.
Espesor recomendado:	Húmedo: 50-100 micras. Seco: 20-40 micras.
Rendimiento:	8-10 m^2/L (30 micras).
Nº de capas:	1.

● PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Máxima resistencia: Acero chorreado hasta grado sa2 1/2.
- Buena resistencia: Acero limpio manualmente hasta grado st3.

● MODO DE EMPLEO

Brocha /rodillo: 0-10%.
Pistola con aire: 10-25%.
Condiciones de aplicación: Temperatura >12ºC / Humedad < 80%.
Diluyente: Disolvente Universal.
Disolvente limpieza: Disolvente Limpieza L ó 330.

● RECOMENDACIONES

- Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas.
- No almacenar los envases abiertos una vez empezados.
- Remover el contenido del envase hasta homogeneizarlo perfectamente.
- No pintar sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- No pintar con temperaturas inferiores a 8ºC.
- No pintar con humedad relativa superior al 70%.
- No pintar sobre superficies que no estén al menos 3ºC por encima de la temperatura de rocío.

● PRESENTACIÓN

Envases de: 250mL y 750 mL.
Color: Negro.

● ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5ºC y 35ºC. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 12 meses.
No apilar más de tres filas de envases.

● INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Leer la etiqueta antes del uso.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Para más información consulte la ficha de datos de seguridad del producto

Pinturas Blatem, S.L.
www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

AENOR Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-0082/1996
AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 GA-2012/0168
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM