PINTALUZ ANTIOXIDANTE

▪ DESCRIPCIÓN

Esmalte sintético para interiores y exteriores, formulado con la más avanzada tecnología para lograr altas prestaciones.

▪ PROPIEDADES

- Excelente cubrición y acabado.
- Buena dureza, rendimiento, trabajabilidad y nivelación.
- Buena resistencia a golpes y a productos de limpieza convencionales.
- Buena protección antioxidante.

▪ APLICACIONES

Para el pintado de toda clase de superficies de madera, albañilería y hierro debidamente preparadas en interiores y en exteriores. Por su excelente resistencia en exteriores lo recomendamos especialmente para la protección del acero (como acabado).

▪ PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Nueva:

· Sobre hierro: desoxidar y desengrasar la superficie, imprimar con Minio Antioxidante o con Blatprimer Antioxidante. Después de 24 horas proceder al pintado con Pintaluz.

· Sobre hierro galvanizado, aluminio y zinc: limpiar y desengrasarla superficie, aplicar Imprimación Multiuso, Blatemprim Multiadherente al agua, etc. y proceder al pintado con Pintaluz.

· Sobre madera: con la madera seca, lijarla bien y eliminar el polvo. Aplicar Selladora Sintética.

Pintadas:

· Si se encuentra en buen estado, lijar suavemente y limpiar con Disolvente antes de aplicar Pintaluz.

· Si se encuentra en mal estado, eliminar los restos de pintura

▪ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Liso brillante, satinado y mate
Acabado	Blanco, negro y colores según acabado
Adherencia	Excelente
Nivelación	Excelente
Brochabilidad	Elevada
Densidad	1.35 ± 0,25 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1)
Viscosidad	150 ± 60" CF-4 (Copa Ford nº4) a 25º±10ºC (ASTM D-1200)
Rendimiento	10-13 m^2/L y mano
Secado	1-4 horas
Repintado	18 - 24 horas
Utensilios	Limpieza con disolvente para esmaltes, disolvente de limpieza o universal
Valor límite de la UE para el producto (Cat A/i): 500 g/L (2010). Contenido máximo en COV: 500 g/L.	

HOMOLOGACIONES Y ENSAYOS	
Protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores	C3-Medio (UNE-EN-ISO 12944-6:2018), Blatprimer Antioxidante + Pintaluz Brillante
Certificado de emisiones al interior	A+ (SGS SERCOVAM:RES 123441)

▪ MODO DE EMPLEO

Producto listo al uso. Para conseguir un mejor acabado se puede diluir con disolvente para esmaltes.

Aplicar capas delgadas para obtener un acabado correcto y tiempos de secado acorde a las especificaciones.

Aplicar, como mínimo, dos manos de producto respetando tiempos de repintado.

▪ RECOMENDACIONES

- No aplicar sobre superficies recalentadas por los rayos solares.
- Después de usar, tapar el envase procurando dejar poca cámara de aire si se ha de tardar en utilizar de nuevo.
- Remover el contenido del envase hasta homogeneizar perfectamente el producto.
- Evitar exposición del envase a temperaturas extremas.
- No pintar sobre superficies expuestas a fuerte insolación, tiempo lluvioso, fuerte viento o con humedad superior al 70 %.

▪ PRESENTACIÓN

Disponible en 250 mL, 750 mL y 4 L.

Colores: blanco y negro para todos los acabados.

Colores según carta para Pintaluz Brillante.

▪ ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5ºC y 35ºC. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses.

No apilar más de tres filas de producto.

▪ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Para más información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

Pinturas Blatem S.L.
Ctra. Masía del Juez, 36 ▪ 46909 TORRENT (Valencia, España)
Telf.: (34) 96 155 00 73 ▪ blatem@blatem.com
www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.