ficha técnica

XILATEM FONDO

Fecha: 26/03/2025

● DESCRIPCIÓN

Imprimación protectora de poro abierto incoloro, a base de resinas alcídicas modificadas en base disolvente.

● PROPIEDADES

Muy penetrante, no forma film, transpirable, regula la humedad y previene los efectos nocivos para la madera en interiores y en exteriores.

● APLICACIONES

Sobre todo tipo de maderas antes de ser pintadas o barnizadas, especialmente en el tratamiento de la madera a poro abierto tanto en interiores como en exteriores.

● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto:	Transparente.
Color:	Incoloro.
Adherencia:	Excelente.
Brochabilidad:	Excelente.
Secado:	5 - 10 horas.
Repintado:	24 - 36 horas
Viscosidad:	12 ± 4" CF-4 (copa Ford nº4) a 25 ± 8ºC (ASTM D-1200).
Densidad:	0,82 ± 0,10 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Rendimiento:	7-10 m^2/L y mano.
Utensilios:	Limpieza con Disolvente para Esmaltes, Disolvente Limpieza o Disolvente Universal.
C.O.V.:	Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/h): 750 g/L (2010). Contenido máximo en COV: 750 g/L.

● PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Maderas nuevas: Las maderas a tratar deben estar limpias, secas (contenido en humedad inferior al 20 %) y sin productos extraños ni polvo antes de aplicar Xilatem Fondo.
- Maderas barnizadas. Si han sido barnizadas con Xilatem Acabado a poro abierto, lijar ligeramente, eliminar el polvo y proceder como en maderas nuevas.

Si están barnizadas a poro cerrado con Barniz Sintético Universal Brillante o similar, decapar con DK2 y proceder como en maderas nuevas.

● MODO DE EMPLEO

Producto listo al uso para aplicar a brocha, por inmersión o pistola.
No diluir. Insistir al aplicarlo en las zonas más absorbentes.
Terminar con Xilatem Mate.

● RECOMENDACIONES

- Después de usar, tapar el envase procurando dejar poca cámara de aire si se ha de tardar en utilizar de nuevo.
- Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
- Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas.
- No pintar con temperaturas inferiores a 8ºC.
- No pintar sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

● PRESENTACIÓN

Envases de 750 mL y 4L.

● ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5ºC y 35ºC. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 12 meses.
No apilar más de tres envases de producto.

● INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Leer la etiqueta antes del uso.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Para más información consulte la ficha de datos de seguridad del producto

Pinturas Blatem, S.L.
www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

AENOR Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-0082/1996
AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 GA-2012/0168
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM